


Profilquerschnitt Wellrohr
Profil Section Tubing



| Artikel Nr. <i>Article no</i> | NW <i>NW</i> | a <i>a</i> | b <i>b</i> | c <i>c</i> | d2 <i>d2</i> | d1 <i>d1</i> | Biegeradius <i>Bending radius</i> | | Gewicht <i>Weight</i> kg/100m | Verp.-Einheit <i>Purch. Unit</i> m |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | stat. mm | dyn. mm | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--------|-------|------|-----|---|------|-------|
| PARNG/B | 07G | 2,4 | 3,1 | ≥ 0,35 | 10,0 | 6,4 | 15 | - | 2,2 | 100 |
| PARNG/B | 10F | 2,0 | 3,0 | ≥ 0,30 | 13,0 | 9,5 | 20 | - | 2,8 | 100 |
| PARNG/B | 12F | 2,1 | 3,0 | ≥ 0,35 | 15,8 | 11,8 | 30 | - | 3,8 | 50 |
| PARNG/B | 14F | 2,2 | 3,0 | ≥ 0,35 | 18,7 | 14,4 | 35 | - | 5,0 | 50 |
| PARNG/B | 17F | 2,3 | 3,3 | ≥ 0,40 | 21,5 | 16,5 | 35 | - | 6,0 | 50 |
| PARNG/B | 17G | 3,3 | 5,1 | ≥ 0,40 | 21,5 | 15,5 | 40 | - | 6,0 | 50 |
| PARNG/B | 23F | 2,3 | 3,5 | ≥ 0,40 | 28,5 | 22,6 | 38 | - | 10,0 | 50 |
| PARNG/B | 23G | 3,5 | 5,1 | ≥ 0,45 | 28,5 | 21,7 | 45 | - | 10,0 | 50 |
| PARNG/B | 29F | 2,5 | 3,7 | ≥ 0,35 | 34,5 | 27,9 | 40 | - | 13,5 | 50 |
| PARNG/B | 29G | 3,6 | 5,5 | ≥ 0,45 | 34,5 | 27,8 | 55 | - | 13,5 | 50 |
| PARNG/B | 36F | 2,0 | 3,3 | ≥ 0,35 | 42,5 | 36,0 | 60 | - | 17,1 | 30 |
| PARNG/B | 36G | 4,4 | 6,2 | ≥ 0,35 | 42,5 | 36,0 | 60 | - | 16,5 | 30 |
| PARNB | 36M | 3,0 | 4,8 | ≥ 0,35 | 42,5 | 34,9 | 70 | - | 17,1 | 30 |
| PARNG/B | 48F | 2,0 | 3,3 | ≥ 0,40 | 54,5 | 48,0 | 70 | - | 25,6 | 30 |
| PARNG/B | 48G | 4,3 | 6,2 | ≥ 0,40 | 54,5 | 46,5 | 70 | - | 23,5 | 30 |
| PARNB | 48M | 3,0 | 4,8 | ≥ 0,40 | 54,5 | 46,6 | 70 | - | 24,8 | 30 |
| PARNG/B | 52G | 3,1 | 5,3 | ≥ 0,50 | 62,0 | 52,0 | 125 | - | 36,5 | 10/30 |
| PARNG/B | 70G | 3,0 | 6,2 | ≥ 0,45 | 82,5 | 70,0 | 160 | - | 46,0 | 10/30 |
| PARNG/B | 95G | 4,7 | 8,8 | ≥ 0,45 | 106,0 | 90,0 | 210 | - | 74,0 | 10/30 |

Die Wellrohre sind auch geschlitzt erhältlich. Artikel-Nr. PARNG/B-..FL. Biegeradien sind abweichend.
The conduits are also available as slitted version. Article-no. PARNG/B-...FL. Bending radii are different.



Datenblatt Rohrtype / Datasheet Corr. Tubing PARNG/B- NW07 – NW95

Seite/Page
2 / 2


Klassifizierung in Anlehnung an EN 61386-1

Classification following EN 61386-1

| Stelle Pos. | Beschreibung Description | Klasse Class | Ergebnis Result |
|----------------|--|-----------------|--|
| 1 | Druckfestigkeit <i>Compressive strength</i> | 1 | 125 N / 50mm bei / @ NW 17F / 17G |
| 2 | Schlagfestigkeit <i>Impact</i> | 4 | 6 Joule bei / @ NW 17F; 1 Joule bei / @ NW 17G >20J bei / @ NW17F/G bei / @ 20°C |
| 3 | Minimale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur <i>Minimal continuous application and installation temperature</i> | 4 | -40°C |
| 4 | Maximale Dauergebrauchs- und Installationstemperatur <i>Max. continuous application and installation temperature</i> | 3 | +105°C kurzzeitig/short term +150°C bei rel. Luftfeuchtigkeit / at rel. Humidity >55% |
| 5 | Widerstand gegen Biegung <i>Resistance to bending</i> | 2 | biegsam <i>ductile</i> |
| 6 | Elektrische Eigenschaften <i>Electrical characteristics</i> | 0 | Mit Isolationseigenschaften <i>With electrical insulation properties</i> |
| 7 | Widerstand gegen das Eindringen von Festkörpern <i>Resistance to entering of solid</i> | (5 - 6) | Systemprüfungen in Verbindung mit Anschlussarmaturen: IP 5X bis 6X <i>System test in connection with fittings IP 5X to 6X</i> |
| 8 | Widerstand gegen das Eindringen von Wasser <i>Resistance to entering of water</i> | (4 - 7) | Systemprüfungen in Verbindung mit Anschlussarmaturen: IPX4 bis X7 <i>System test in connection with fittings : IPX4 to X7</i> |
| 9 | Korrosionsbeständigkeit von metallenen Elektroinstallationsrohrsystemen und Elektroinstallationsrohrsystemen in Gemischtbauweise <i>Corrosion resistance in metal and mixed construction of electrical conduit installation systems</i> | --- | Nicht erklärt <i>N / A</i> |
| 10 | Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i> | 0 | Nicht erklärt <i>N / A</i> |
| 11 | Widerstand gegen Flammenausbreitung <i>Resistance to flame spreading</i> | (20s) | nicht flammausbreitend <i>non-flame spreading</i> |
| 12 | Hängelastaufnahmefähigkeit <i>Suspension of load</i> | (2 – 4) | Systemprüfung in Verbindung mit Systemhaltern <i>System test in connection with system support</i> |

Beschreibung

Description

| | |
|--|---|
| Ausführung <i>Version</i> | Normalversion Standard, mittlere Ausführung <i>Standard version, medium quality</i> |
| Anwendung <i>Application</i> | Maschinen-, Apparate-, Fahrzeugbau <i>Machine, apparatus and vehicle construction</i> |
| Material <i>Material</i> | Polyamid 6 (PA-6), halogenfrei <i>Polyamide 6 (PA-6), halogen free</i> |
| Brandverhalten Rohmaterial nach UL94 <i>Burning behaviour raw material acc. to UL94</i> | V2 |
| Beständig gegen: <i>Resistance to</i> | Alkohol, Fette, Mineralöle, Dieselmotorenstoffe, Benzin, Witterung, UV-Strahlung* <i>Alcohol, grease, mineral oil, diesel oil, benzine, weather, UV-rays*</i> |
| Farbe <i>Color</i> | Schwarz, grau <i>Black, grey</i> |
| Füllgrad <i>Filling grade</i> | Es wird empfohlen den Füllgrad von 70% an Kabeln und Drähten in den Wellrohren, nicht zu überschreiten. <i>It is recommendable not to overstep the filling grade of 70% with cables and wires in conduits.</i> |
|  | PARNB-07G, PARNB-10F, PARNB-12F, PARNB-14F, PARNB-17F, PARNB-17G, PARNB-23F, PARNB-23G, PARNB-29F, PARNB-29G, PARNB-36G, PARNB-48G |

*Nur schwarzes Rohr: Beständigkeit gegenüber UV-Belastung unter üblichen Bedingungen (wie europäisches Klima) gegeben. Unter extremen Bedingungen (wie Schweißen) ist die Beständigkeit bedingt und vom Anwendungsfall, der Dauer und der Belastung des Wellrohres abhängig.

*Black conduit only: The resistance to ultraviolet rays is given under common conditions (like European climate). Under extreme conditions (like welding) the resistance is limited and depends on application, duration and stress of the conduit.

Alle Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. REIKU übernimmt keinerlei Verantwortung für unsachgemäß angewendete Produkte und evtl. daraus entstehende Folgeschäden. Die Eignung des Produktes für eine spezifische Anwendung muss von dem Benutzer des Produktes selbst überprüft werden.

All technical information is without warranty. This information serves as a guideline only and is accurate to the best of our knowledge. REIKU accepts no responsibility of improper use of a particular product and the occurring damage. Suitability of product for special application must be checked and tested by the user him/herself.